

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 420-70

“ 10 ” июня 2016г.

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ОАО МИПП-НПО “ПЛАСТИК”

№ РОСС RU. 0001.22ХП71 от 10.06.2011г.,
123995, г. Москва, Бережковская наб.,20, стр.10

(номер и дата выдачи аттестата)

Пленка полиэтиленовая марок Н, СТ, В, М

(наименование конкретной продукции, квалификация)

Код ОКП 224511

(код конкретной продукции по ОКП)

ПРЕДПРИЯТИЕ-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: _____ ООО “ДПЗ”

Россия, 216400, г. Десногорск, Смоленской обл.

(наименование, адрес, почтовый индекс)

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКЦИИ: выпускается серийно по ГОСТ 10354-82

Акт отбора образцов от 04 мая 2016г.

(наименование проб, масса, номер партии, дата выпуска)

ПРЕДЪЯВИТЕЛЬ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ: _____ ООО “ДПЗ”

(наименование предъявителя, номер сопроводительного документа и дата)

ИСПЫТАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ: _____ по ГОСТ 10354-82

(наименование НД)

Всего листов - 3.


Результаты испытаний распространяются на испытанную партию.

Перепечатка протокола испытаний без согласия АИЛ ОАОМИПП-НПО “Пластик” запрещена.

ТАБЛИЦА ИСПЫТАНИЙ

Шифр образца	№	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение и допуск показателя по НД	Метод испытаний для данного показателя	Результаты испытаний	При меч.
1	2	3	4	5	6	7	8
Пленка полиэтиленовая. Представительные образцы: №1-Н; №2-СТ.	1.	Внешний вид толщина	- мкм	Пленка не должна иметь трещин, заpres. складок, разрывов и отверстий п.2.2. не нормируется	ГОСТ 10354-82 п.5.5.	Дефектов внешнего вида не обнаружено №1-№2 №1- 120 №2- 125	
	2.	Прочность при растяжении: - в продольном направлении - в поперечном направлении	МПа	не менее 14,7 (м.Н,СТ) не менее 12,7 (м.Н) 13,7(м,СТ) .2.4. ,табл.3, поз.1	ГОСТ 10354-82 п.5.6. ГОСТ 14236-81	18,0-№1 17,3-№2 15,8-№1 16,1-№2	
	3.	Относительное удлинение при разрыве -в продольном направлении - в поперечном направлении	%	не менее 300 (м.Н, СТ) не менее 400(м.СТ) 350 (м.Н) п.2.4., табл.3, поз.2	ГОСТ 10354-82 п.5.6. ГОСТ 14236-81	422-№1 566-№2 795-№1 676-№2	

1	2	3	4	5	6	7	8
	4.	Маркировка	-	К каждому рулону ярлык с указанием наименования или товарного знака предприятия-изготовителя, условного обозначения пленки, марки полиэтилена, даты изготовления и др. п.6.2.	ГОСТ 10354-82	Соответств. №1, №2	

Зам. руководителя АИЛ:  Шапенкова Н.М.

Отв. исполнитель:  Овчарова Н.Я.

Представитель ОС:  Алмаева Л.С.

