

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 420-75

« 10 » июня 2016г.

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ОАО МИПП-НПО “ПЛАСТИК”

№ РОСС RU. 0001.22ХП71 от 10.06.2011г.
123995, г. Москва, Бережковская наб., 20, стр.10

(номер и дата выдачи аттестата)

Пленка растягивающаяся (стрейч) для хранения кормов

(наименование конкретной продукции, квалификация)

Код ОК 22 4511

(код конкретной продукции по ОКП)

ПРЕДПРИЯТИЕ-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО “ДПЗ”

Россия, 216400, г. Десногорск, Смоленская область

(наименование, адрес, почтовый индекс)

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКЦИИ: выпускается серийно по ТУ 2245-006-79916647-2008

(наименование проб, масса, номер партии, дата выпуска)

ПРЕДЪЯВИТЕЛЬ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ: ООО “ДПЗ”

Акт отбора образцов от 04мая 2016г.

(наименование предъявителя, номер сопроводительного документа и дата)

ИСПЫТАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ: по ТУ 2245-006-79916647-2008

(наименование НД)

Всего листов-3.

Результаты испытаний распространяются на испытанную партию.

Перепечатка протокола испытаний без согласия АИЛ ОАО МИПП-НПО “Пластик” запрещена.

ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Шифр образца	№	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение и допуск показателя по НД	Метод испытаний для данного показателя	Результаты испытаний	Пр.
1	2	3	4	5	6	7	8
Пленка растягивающаяся (стрейч) для хранения кормов	1.	Внешний вид	-	Пленка должна быть без трещин, разрывов, отверстий. п.1.1.3., табл.1, поз.1	ТУ 2245-006-79916647-2008 п.4.3.	Дефектов не обнаружено	
	2.	Толщина	мм	(0,020-0,040)±0,02 п.1.1.3., табл.1, поз.2	ТУ 2245-006-79916647-2008 п.4.4.	0,018	
	3.	Прочность при растяжении: - в продольном направлении - в поперечном направлении	МПа	не менее 24	ГОСТ 14236 ТУ 2245-006-79916647-2008 п.4.6.	28,0	
				не менее 20 п.1.1.3., табл.1, поз.4		23,0	
	4.	Относительное удлинение при разрыве: - в продольном направлении - в поперечном направлении	%	не менее 400	ГОСТ 14236 ТУ 2245-006-79916647-2008 п.4.6.	500	
				не менее 500 п.1.1.3., табл.1, поз.5		600	
5.	Самоадгезия	МПа	Не менее 0,06 п.1.1.3, табл.1, поз.6	ТУ 2245-006-79916647-2008 п.4.7.	0,07		
6.	Светопропускание (5 слоев)	%	Не более 50 п.1.1.3, табл.1, поз.7	ТУ 2245-006-79916647-2008 п.4.9. ГОСТ 15875	40		

1	2	3	4	5	6	7	8
	7.	Маркировка	-	Упаковки пленки должны быть снабжены ярлыком с указанием наименования предприятия-изготовителя или его товарного знака, наименования продукции, количества, количества рулонов в коробке, юридического адреса изготовителя, даты выпуска и др. п.1.4.3	ТУ 2245-006-79916647-2008	Соответствует	

Зам. руководителя АИЛ:  Шепенкова Н.М.

Отв. исполнитель:  Овчарова Н.Я.

Представитель ОС:  Алмаева Л.С.

